

VAKOLATVÁLASZTÓ

		NEO+	VARIO	SILICON	SILICATE
Kötőanyag		műgyanta	műgyanta	szilikongyanta	káli vízüveg
Spachtel (kapart hatású)	1 mm	✗	✓	✗	✗
Spachtel (kapart hatású)	1,5 mm	✓	✓	✓	✓
Spachtel (kapart hatású)	2,5 mm	✗	✓	✗	✗
Struktúra (gördülő szemcsés)	2 mm	✓	✓	✓	✓
Struktúra (gördülő szemcsés)	3 mm	✗	✓	✗	✗
Roll putz (hengerelt)		✗	✓	✗	✗
Színek	Teljes színpaletta	✗	✓	✗	✗
	Meghatározott színek	✓	✗	✓	✓
Feldolgozhatóság	Megfelelő				✓
	Nagyon jó	✓			
	Kiemelkedő		✓	✓	
Páraáteresztő képesség	Megfelelő	✓			
	Nagyon jó		✓		
	Kiemelkedő			✓	✓
Használható	Thermo line hőszigetelő rendszer (EPS)	✓	✓	✓	✓
	Mineral hőszigetelő rendszer (Kőzetgyapot)		✓	✓	✓
Anyagszükséglet	1 mm		1,5-1,7 kg/m ²		
	1,5 mm	2,4-2,6 kg/m ²			
	2 mm	2,4-2,6 kg/m ²			
	2,5 mm		3,0-3,2 kg/m ²		
	3 mm		2,7-2,9 kg/m ²		
	Roll putz		1-2 kg/m ²		
Hígítás	Maximum 2 dl csapvízzel.				
Hőmérséklet	A levegő és a falfelület hőmérséklete is +5°C - +25°C között legyen!				A levegő és a falfelület hőmérséklete is +8°C - +25°C között legyen!
Teljes száradási idő	10 óra (20°C-on, 42%-os relatív páratartalom mellett)				
Felületfestés	24 óra múlva (Átfestés után a vakolat megjelenése megváltozhat!)				
Tisztíthatóság	Finom szűrő kefével és tiszta vízzel tisztítható! Mindenféle mosó- és tisztítószer kerülendő!				
Tárolás	Eredeti, bontatlan csomagolásban, fagymentes helyen, a gyártástól számított 2 évig. A vödörket használat után gondosan le kell zárni!				Eredeti, bontatlan csomagolásban, fagymentes helyen, a gyártástól számított 1 évig. A vödörket használat után gondosan le kell zárni!
Kíszerelés	15 kg	15 kg / 3,75 kg	15 kg	15 kg	
Egyéb	10 év szavatosság Megbízható minőség, elérhető áron!		10 év szavatosság Emelt minőségű műgyantás vakolat, a teljes színkártya választékkal!		27 év színgarancia A jó páraáteresztő képességű falszerkezetek optimális bevonata!
	10 év szavatosság Műemlék jellegű épületek ideális bevonata!				