



Értéket teremtünk.
Bizalmat építünk.

VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV

ÉMI- TÜV SÜD Kft.
Központi Laboratórium
KERMI Osztály

Szentendre, 2025.03.05

Azonosító szám: R-
200320003837
1/4

Megbízó neve: REVCO Magyarország Kft.
címe: 2310. Szigetszentmiklós, Leshegy u. 5
Megbízás kelte: 2025. 01.29
Vizsgált minta megnevezése: REVCO Aura Díszítő színező prémium vékonyvakolat
1,5 mm kapart
Gyártó/Forgalmazó: REVCO Magyarország Kft.
Megbízás tárgya: REVCO Aura Díszítő színező prémium vékonyvakolat
MSZ EN 15827:2017 szabvány szerinti vizsgálata
Minta beérkezésének kelte: 2025.02.13
Vizsgálat végzésének időpontja: 2025.02.13 - 2025.03.05
Egyéb adatok: A minta nem végleges csomagolásban érkezett
A mintát a megbízó bocsátotta a rendelkezésünkre

Felhívás: A vizsgálati eredmények csak a vizsgált minta/eszköz/berendezés-re vonatkoznak. A vizsgálati jegyzőkönyvet csak teljes terjedelmében szabad lemásolni, kivonatolásához a kiadományozó írásos engedélyre van szükség.

Cégjegyzékszám: 13-09-072640
Adószám: 10687105-2-13
Bank: UniCredit Bank Hungary Zrt.
10918001-00000068-72970003

Ügyvezető:
Cseresznyák Miklós
Központi Laboratórium vezető:
Kókai Gizella

ÉMI-TÜV SÜD Kft.
Központi Laboratórium
H-2000 Szentendre
Dózsa György út 26.



www.tuvsud.com/hu
Telefon: +36 26 501 120



**Vizsgálati eredmények:**

Megnevezés:	REVCO Aura Diszító színező prémium vékonyvakolat 1,5 mm kapart
EAN-kód:	nincs adat
Csomagolás:	műanyag vödör
Gyártási idő:	2025.01.31
Minőség megőrzési idő:	2 év
Minta névleges mennyisége	16 kg

Folyadékjellemzők:

VIZSGÁLT JELLEMZŐK	MÉRÉSI EREDMÉNYEK	VIZSGÁLATI MÓDSZER
Külső:	fehér, szemcséket tartalmazó, könnyen felkeverhető szusz- penzió	MSZ ISO 1513:2010
Nem illó rész, %(m/m): (105°C-on, 1 óra)	83,90 ± 5rel. %	MSZ EN ISO 3251:2019
Izzítási maradék, %(m/m): (600°C-on)	77,12 ± 5rel. %	MSZ EN ISO 14680-2:2006
Szervesanyag tartalom, m/m% (500C-on)	6,78 ± 5 rel. %	MSZ EN 13820:2003*
Sűrűség, g/cm ³ : (20°C-on)	1,950 ± 0,001	MSZ EN ISO 2811-1:2016
pH érték: (10 %-os vizes szuszpenzióban)	9,6± 0,1	MSZ EN ISO 787-9:2019
Látszólagos viszkozitás (25°C) 7-es orsó -2,5 fordultnál, mPa.s: - 20 fordultnál, mPa.s:	480 000 63 200	MSZ ISO 2555:2018
Kiadósság, g/m ²	2250 - 2500	MSZ 9650-22:1989


A termékből kialakított bevonat tulajdonságai:

VIZSGÁLT JELLEMZŐK	MÉRÉSI EREDMÉNYEK	VIZSGÁLATI MÓDSZER
Átszáradt állapot, óra:	12	MSZ EN ISO 9117-1:2009
Kondicionálási idő, nap:	14	MSZ EN 23270:1993
Rétegvastagság/réteg, μm : 1 rétegben	570	MSZ EN ISO 2808:2020
Bevonat külső: beton próbatesten	fehér színű, matt egyenletes	érzékszervi
Tapadás, N/mm^2 : (merőleges leszakítással, beton próbatesten)	1,6 AF-S	MSZ EN ISO 4624:2016
Fényesség: 60°-on: 85°-on:	2,3 0,5	MSZ EN ISO 2813:2015
Vízgőz áteresztő képesség, V: Légrétegvastagság egyenérték, sd érték:	242,1 $\text{g}/\text{m}^2/\text{nap}$ 0,087 m V1 magas vízgőzáteresztésű	MSZ EN ISO 7783:2012
Vízáteresztés, $\text{w kg}/\text{m}^2/\text{h}^{0,5}$: - 24 óra	1,351 W1 magas vízáteresztésű	MSZ EN 1062-3:2009
Tűzvédelmi osztály:	„F”	MSZ EN 13501-1:2019

Tartósság: EN 13687 szabvány szerint 25 ciklus

VIZSGÁLT JELLEMZŐK	MÉRÉSI EREDMÉNYEK	VIZSGÁLATI MÓDSZER
Tapadás, f_h : - beton próbatesten	1,20 $\pm$ 0,1 MPa kohéziós szakadás a próbatest anyagában	MSZ EN 1542:2000*



A mintát a vizsgálatokhoz felhasználtuk.



Készítette:

Ellenőrizte:

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Magashazy Gyorgy'.

Magasházy György
vizsgáló szakértő

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Schein Miklósne'.

Schein Miklósné
vizsgáló szakértő